

SL-EXTRA

Universele snellijm

Geschikt voor:

- Thermoplastische rubber
- Rubber
- Leder
- Hardtransparant
- Vilt
- Kurk
- Hout
- En alle andere bij de schoenreparatie voorkomende materialen, **behalve PVC!!**

Gebruiksaanwijzing:

De vlakken goed schoonmaken en opruwen, zo nodig ontvetten. SL EXTRA op beide vlakken met een korte harde penseel aanbrengen. Bij zeer poreus materiaal na ca. 10 min. een tweede zo nodig een derde maal insmeren, totdat er zich een glanzende lijm laag vormt. Na een droogtijd van 15 minuten, 2 uren tegen elkaar leggen en goed samendrukken, aankloppen of persen. De gelijmde delen kunnen direct afgewerkt worden. De uiteindelijke vastheid wordt pas na 24 uren bereikt. Door infrarood bestraling kan de lijm na 2-3 dagen droogtijd geactiveerd worden. Bij extreem hoge eisen aan hitte bestendigheid en in het bijzonder moeilijk te verlijmen materialen ,wordt aangeraden er Rudol M-10 versterker aan toe te voegen. In verhouding 1 deel versterker op 10 delen lijm.

SL EXTRA blijft elastisch en buigzaam. Bij lage temperaturen wordt SL EXTRA dik vloeibaar, maar is na voorzichtig opwarmen gewoon weer te gebruiken. Het beste te bewaren bij 20°C.

Gevaar:

- Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Giftig voor in het water levenden organismen, met langdurige gevolgen.
- Verwijderd houden van warmte / hete oppervlakken / vonken / open vuur en andere onstekingsbronnen.
- Niet Roken.
- Explosie veilige elektrisch- / ventilatie- verlichtingsapparatuur gebruiken.
- In goed gesloten verpakking bewaren.

