

SL-PU 152

Contactlijm voor PVC

Geschikt voor:

- PVC
- PUR
- Rubber
- Leder
- Kunstleder
- Nylon (Polyamid)
- Schuimrubber
- Metaal

Gebruiksaanwijzing:

Lijm op beide vlakken met de penseel aanbrengen en \pm 15 minuten laten drogen. Open tijd is tot 60 minuten. Vlakken tegen elkaar leggen en aandrukken, aanrollen of aankloppen. Afwerking is dan direct mogelijk.

Bij zeer hoge eisen aan de warmtevastheid: op 100 gram lijm \pm 5 gram versterker M10 toevoegen. Afwerktijd van dit mengsel is tot \pm 24 uren. Het gelijmde blijft flexibel.

Gevaar:

- Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Giftig voor in het water levenden organismen, met langdurige gevolgen.
- Verwijderd houden van warmte / hete oppervlakken / vonken / open vuur en andere onstekingsbronnen.
- Niet Roken.
- Explosie veilige elektrisch- / ventilatie- verlichtingsapparatuur gebruiken.
- In goed gesloten verpakking bewaren.

